



BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERN

## SP Spachtelmasse

weiße Universal Spachtelmasse



### TECHNISCHE INFORMATION

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Körnung                 | 0 – 0,3 mm       |
| Farbe                   | weiß             |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +30 °C |
| Verarbeitungszeit       | ca. 30 Minuten   |

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- hoher Weißheitsgrad verhindert ein Durchscheinen bei Tapeten und Anstrichen
- Spezial-Weißzement
- leichte Verarbeitung
- hohe Haftung und Füllkraft
- witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung
- hoher Weißheitsgrad verhindert ein Durchscheinen bei Tapeten und Anstrichen

### ANWENDUNGEN

- zum Schließen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten von Unebenheiten bei Putzen, Mauerwerk und Beton
- für außen und innen

### QUALITÄT

- güteüberwacht

### UNTERGRUND

Den Untergrund von losen Teilen und Staub gründlich reinigen und gut vornässen. Trennmittel und Farbreste sind zu entfernen.

### VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

1 kg Pulver in ca. 0,2 l sauberem Wasser einstreuen und knollenfrei und geschmeidig anmischen.

quick-mix Spachtelmasse mit Kelle oder Spachtel auftragen. Die Übergänge mit feuchtem Pinsel verstreichen.

Das angemischte Produkt ist ca. 30 Minuten verarbeitbar.

Vor ungünstigen Witterungsbedingungen (Regen, starker Wind, direkte Sonneneinstrahlung) schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

### VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

### LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

### LIEFERFORM

- 4 kg/Beutel
- 8 kg/Beutel

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.



BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERTERN

## SP Spachtelmasse

weiße Universal Spachtelmasse

### HINWEIS

---

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de