

BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERN

GBK Porenbetonkleber

Dünnbettmörtel



TECHNISCHE INFORMATION

Produkttyp	Dünnbettmörtel
Druckfestigkeitsklasse	M10 gemäß DIN EN 998-2
Mörtelgruppe	DM gemäß DIN 20000-412
Druckfestigkeit	≥ 10 N/mm ²
Körnung	0 – 0,5 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 3 Stunden

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- frostbeständig
- Farbton: grau
- Druckfestigkeit: ≥ 10 N/mm²
- leichte Verarbeitung
- sehr gute Haftung zum Porenbeton
- kein Aufbrennen, gesetzte Steine können problemlos korrigiert werden
- Brandverhalten A1 - nicht brennbar
- bietet mörteltechnische Voraussetzung für nachfolgende Dünnputze

ANWENDUNGEN

- zum Verkleben von Plansteinen und Planelementen aus Porenbeton
- geeignet für stark saugende Porenbeton-Plansteine der Festigkeitsklassen PP 2 bis PP 6
- für dünne Mörtelfugen von 1 bis 3 mm

QUALITÄT

- Zement gemäß DIN EN 197-1
- mineralische Zuschlagstoffe gemäß DIN EN 12620
- Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- Additive zur besseren Untergrundhaftung
- chromatarms



VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten, abbinden und erhärten lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung.

Sackinhalt mit geeignetem Rührgerät oder per Hand mit sauberem Wasser homogen, knollenfrei und verarbeitungsgerecht anmischen. Angegebene Wassermenge beachten. Zum Anrühren ein sauberes Rührgefäß und sauberes Leitungswasser verwenden. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn geschlossene Stege bei der Verarbeitung mit einem Zahnpachtel entstehen. Angerührtes Produkt nach einer Reifezeit von ca. 5-10 Minuten nochmals kurz durchmischen. Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Die erste Schicht Plansteine flucht- und waagrecht mit Mauermörtel der Festigkeitsklasse M10 gemäß DIN EN 998-2, z. B. quick-mix Reparaturmörtel ZM, setzen. Vor dem Kleben der zweiten Schicht eventuell vorhandene Unebenheiten abgleichen. Steinoberflächen von Staub befreien. Kleber ca. 2 bis 3 Plansteinlängen ca. 1 – 3 mm dick gleichmäßig vortragen und aufkämmen. Der Mörtelauftrag erfolgt mit Mörtelschlitten oder Dünnbettwalze. Plansteine möglichst von oben setzen und mit einem Gummihammer anklöpfen. Verschiebung in Längsrichtung vermeiden.

Angemischten Mörtel innerhalb von 3 Stunden verarbeiten.

Das frische Mauerwerk ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schützen (z. B. durch Abhängen mit Folie).

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei Steinen mit Nut und Feder kann auf eine Verklebung der Stoßfugen verzichtet werden.

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
2 kg/Beutel	ca. 0,5 l	ca. 1,5 l
5 kg/Beutel	ca. 1,4 l	ca. 3,5 l
10 kg/Beutel	ca. 2,5 l	ca. 8 l
25 kg/Sack	ca. 6,0 l	ca. 19 l

VERBRAUCH

Erfahrungswerte für 1 m² Mauerfläche (mit Nut und Feder – ohne Stoßfugenverklebung):

ca. 1,6 kg/m² bei 11,5 cm Wanddicke
(Steinformat L / B / H = 498 mm / 115 mm / 249 mm)

ca. 3,3 kg/m² bei 24,0 cm Wanddicke
(Steinformat L / B / H = 498 mm / 240 mm / 249 mm)

ca. 5,0 kg/m² bei 35,5 cm Wanddicke
(Steinformat L / B / H = 498 mm / 365 mm / 249 mm)

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 2 kg/Beutel
- 5 kg/Beutel
- 10 kg/Beutel
- 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022