



BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERN

DM Dachdeckermörtel

Spezialmörtel



TECHNISCHE INFORMATION

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Brandverhalten | A1 |
| Druckfestigkeit | ≥ 2,5 N/mm ² |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +30 °C |

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- gutes Haftvermögen
- hohe Elastizität
- kein Aufbrennen bei saugenden Ziegeln
- witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- diffusionsoffen

ANWENDUNGEN

- zum Verlegen von First-, Grat- und Traufziegeln
- als Verstrichmörtel für Dachziegel

QUALITÄT

- Mörtel M 2,5 in Anlehnung an DIN EN 998-2
- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1 sowie DIN EN 459-1
- mineralische Zuschlagstoffe in günstiger Zusammensetzung
- chromatarm

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und anschließend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufrühren und Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen.

Der Dachdeckermörtel kann weichplastisch verarbeitet werden. Dies erhöht die Klebe- und Verbundfähigkeit.

Angemischten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Der frische Mörtel bzw. die soeben glatt gestrichene Fuge sind vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen zu schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

| Gebinde | Wasserbedarf | Ergiebigkeit |
|--------------|--------------|--------------|
| 10 kg/Beutel | grau | ca. 1,6 l |
| 25 kg/Sack | grau | ca. 4,0 l |
| 10 kg/Beutel | schwarz | ca. 1,6 l |
| 10 kg/Beutel | rot | ca. 1,6 l |

VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 15 – 20 kg pro lfdm First

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 10 kg/Beutel
- 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.



BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERN

DM Dachdeckermörtel

Spezialmörtel

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

14.08.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de