

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



FF Fliesenfuge



Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 25 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur)
Mischzeit:	ca. 2 – 3 Minuten
Wasserbedarf:	ca. 0,25 – 0,3 l je 1 kg ca. 1,3 – 1,5 l je 5 kg
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit:	ca. 1,5 – 2 Stunden
Fugenbreite:	bis 5 mm
Verbrauch:	je nach Plattenformat und Fugenbreite/-tiefe
Begehrbar nach:	ca. 12 Stunden
Belastbar nach:	ca. 48 Stunden
Lieferform:	1-kg- / 5-kg-Beutel
Farben:	silbergrau, grau, weiß

EIGENSCHAFTEN:

Zementgebundener, mineralischer, hydraulisch erhärtender Fugenschlamm-Mörtel. Güteüberwacht. CG 1 gemäß DIN EN 13888 steht für normgerechter, zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und niedriger Wasseraufnahme. Chromatarm. Frostsicher und witterungsbeständig nach Erhärtung.

ANWENDUNG:

quick-mix Fliesenfuge eignet sich zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik sowie geschlossenporiger Natursteinplatten im Innen- und Außenbereich, für Fugenbreiten von ca. bis 5 mm. Für Anwendung bei normalen thermischen Anforderungen.

QUALITÄT:

Zementgebundener, hydraulisch erhärtender Fugenmörtel. Zement gemäß DIN EN 197. Güteüberwacht. Chromatarm, CG 1 gemäß DIN EN 13888.

UNTERGRUND:

Um Verfärbungen auszuschließen, muss der Untergrund vor der Verfugung gut ausgetrocknet sein. Die zu verschließenden Fugen müssen frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Ungleichmäßig tiefe und unterschiedlich stark saugende Fugen können zu einem ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen.

quick-mix Fliesenfuge nur auf geschlossenporigen keramischen Fliesen, Mosaik und Natursteinplatten verwenden. Bei porigen, nicht geschlossenen oder verfärbungsempfindlichen Oberflächen ist eine Probeverfugung durchzuführen. Bei normal erhärtenden Fliesenklebern darf frühestens 2 Tage nach dem Ansetzen mit dem Verfugen begonnen werden. Bei quick-mix Flexkleber nach 12 Stunden (Wand) bzw. 24 Stunden (Boden), bei quick-mix Schnellkleber nach ca. 2 Stunden.

VERARBEITUNG:

quick-mix Fliesenfuge in sauberes Wasser (1-kg-Gebinde mit ca. 0,25 – 0,3 l; 5-kg-Gebinde mit ca. 1,3 – 1,5 l) einstreuen und mit geeignetem Mischwerkzeug/Rührquirl knollenfrei zu einer geschmeidigen Konsistenz anrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kurz durchrühren und innerhalb von ca. 1,5 - 2 Stunden verarbeiten.

Den Fugenmörtel diagonal zum Fugenverlauf mit geeignetem Gummspachtel, Hartgummibrett oder Gummischieber oberflächenbündig einbringen. Kein trockenes Pulver aufstreuen. Nach dem Anziehen des Fugenmörtels (Fingerprobe) ist der Plattenbelag mit einem festen und feuchten Schwamm zu reinigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass kein Auswaschen der Fugen erfolgt. Um eine dichte und feste Fuge, sowie vollständige Abbindung zu erzielen, sollte der Belag anschließend noch mal nachgefeuchtet werden (z. B. Sprühflasche oder Schwamm etc.). Dies ist besonders wichtig bei hohen Temperaturen und sonstiger Gefahr einer zu schnellen Austrocknung. Der mit quick-mix Fliesenfuge verfugte Belag ist nach ca. 12 Stunden begehrbar und nach 48 Stunden belastbar.



Bitte beachten:

Frische Fugen vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) schützen, ggf. durch zeitlich begrenztes Abdecken mit einer Folie. Die Verarbeitung darf nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C erfolgen.

Bei poliertem Feinsteinzeug können sich Farbpigmente in den eventuell vorhandenen Mikroporen in der Oberfläche der Platten festsetzen. Deshalb ist von einem starken Farbkontrast zwischen Fliese und Fuge abzuraten. Im Zweifelsfall ist eine Probeverfugung durchführen bzw. eine Musterfläche anzulegen.

Saure Substanzen können je nach Konzentration zementäre Fugenmörtel angreifen und zerstören. Deswegen sind beim Einsatz von sauren Reinigern die Anwendungsvorschriften der Reinigungsmittelhersteller genau einzuhalten. Vor der Verwendung von sauren Reinigern ist die zu reinigende Fläche mit Wasser vorzunässen und nach der Reinigung sofort mit ausreichend Wasser nachzuspülen.

Anmischverhältnis gleichhalten, sonst sind Farbunterschiede möglich. Für eine zu verfugende Fläche Material der gleichen Charge verwenden. Ungleichmäßig angemischtes Material, Restfeuchte im Untergrund bzw. unterschiedlich saugende Untergründe und Fliesenflanken können Farbveränderungen hervorrufen.

VERBRAUCH:

Fliesenformat	Fugenbreite ca.	Verbrauch ca.
Mosaik	2 mm	0,7 kg/m ²
10 x 10 x 0,5 cm	3 mm	0,6 kg/m ²
15 x 15 x 0,5 cm	3 mm	0,4 kg/m ²
30 x 30 x 0,8 cm	3 mm	0,4 kg/m ²

Der Verbrauch ist abhängig von Plattenformat, Fugenbreite und Fugentiefe.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht, in fest verschlossenem Gebinde.

LIEFERFORM:

1-kg-Beutel, 5-kg-Beutel

FARBEN:

silbergrau, grau, weiß

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

FF Fliesenfuge



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@sievert.de
Notfallnummer: +49 551 19 240