



Beton-Estrich 135

- Zum Betonieren und Estrich legen
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe
- Beton C 25/30 Exp. Klassen XC4, XF1, XA1 gemäß DIN EN 206
Feuchtigkeitsklasse WO / WF gemäß DAfStb Alkali-Richtlinie
Konsistenzklasse F1 / F2
- Estrichmörtel CT-C25-F4 nach DIN EN 13813

Eigenschaften:

Für zahlreiche Betonarbeiten, kleine Restarbeiten und Reparaturen. Zur Herstellung von Estrich als Verbundestrich in Kellern, Garagen usw. und als schwimmender Estrich auf Dämmschichten.

Vorbereitung:

Beton: alle Untergründe (frosthfrei)

Estrich: Der Untergrund muss sauber, trocken und frosthfrei sein. Nicht auf gipshaltigen Untergründen verarbeiten.

Verarbeitung:

In handelsüblichen Mischern oder von Hand. Wasserbedarf unter Zugabe von sauberem Wasser je nach Anwendung auf steife bzw. plastische Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen.

Betonieren: Beton in gewünschter Konsistenz einbringen und verdichten.

Estrich legen: Estrich in erdfeuchter Konsistenz einbringen und verdichten. Mittels Abziehlplatte plan verziehen, anschließend reiben und glätten. Bei Verbundestrich muss der Untergrund vorgehäst bzw. vorgeschlämmt oder mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden. Estrich vor zu schnellem Austrocknen schützen. Einschlägige Normen sowie Richtlinien sind zu beachten.

Ergiebigkeit und Verbrauch:

Ein 25-kg-Sack ergibt ca. 12,5 Liter Frischbeton bzw. Estrich bei einem Wasserbedarf von ca. 2,1 – 2,3 Litern. 1 to = ca. 500 l Frischbeton bzw. Estrich.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2025

Weitere Auskünfte durch:

Bauvista GmbH & Co. KG

Triftenstraße 115

D-32791 Lage

Telefon: +49 5232 9497-0

Telefax: +49 5232 9497-19

E-Mail: info@bauvista.de Internet: www.bauvista.de